

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU HRN EN 1534:2010 (EN 1534:2010)

Br: 115-1338-05-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije
i graditeljstva
Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 35 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip:	Masivni parket hrasta	Masivne parketne daščice s utorima i/ili perima	
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda:	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

HRN EN 1534:2010 - Drveni podovi - Određivanje otpornosti na zasijecanje - Metode ispitivanja	4,22	N/mm²
--	-------------	-------------------------



Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrole d.o.o.

1. Zahtjevi ispitivanja prema hrvatskim normama:

Određivanje otpornosti na utiskivanje (Brinell) višeslojnih podnih obloga prema:

HRN EN 1534:2010 - Drveni podovi - Određivanje otpornosti na zasijecanje - Metode ispitivanja

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000094-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

Uzorkovanje proizvoda izvršeno temeljem Zapisnika o uzimanju uzoraka: 035-GS/17

3. Opis jedinice ispitivanja

Parкетne daščice izrađene su iz drva hrasta, oblikovane prema HRN EN 13226:2010, površinski uljene.

Slika uzorka:



Temeljem zahtjeva za određivanje otpornosti na utiskivanje prema Brinellu, utvrđeno je slijedeće:

4. Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge:	drva hrasta
Tip proizvoda:	Masivne parketne daščiće s utorima i/ili perima
Namjena:	Polaganje na ravnu podlogu
Način veze sa podlogom:	Lijepljenje
Mjesto polaganja i upotrebe:	Suhi natkriveni prostor
Završna površinska obrada:	Uljeno
Debljina u mm:	20
Vrsta drva:	Hrast
Vlaga drva %:	-

5. Tvrdća po Brinellu:

Početak ispitivanja:

17.10.2017.

Broj uzorka	Tvrdoća po brinellu	Broj uzorka	Tvrdoća po brinellu
1.	3,44	26.	3,96
2.	3,21	27.	4,38
3.	3,43	28.	4,27
4.	4,25	29.	3,69
5.	4,62	30.	3,67
6.	5,44	31.	3,76
7.	5,38	32.	4,69
8.	4,49	33.	4,35
9.	5,21	34.	4,37
10.	5,26	35.	4,48
11.	4,56	36.	4,74
12.	4,28	37.	4,20
13.	3,76	38.	3,92
14.	3,83	39.	3,82
15.	3,95	40.	4,13
16.	4,48	41.	4,02
17.	4,37	42.	3,84
18.	4,00	43.	4,12
19.	4,27	44.	4,11
20.	4,98	45.	3,95
21.	4,03	46.	3,65
22.	4,49	47.	3,97
23.	4,69	48.	4,20
24.	4,38	49.	3,92
25.	3,81	50.	4,23



6. Zvršni izračun za otpornost na utiskivanje prema Brinellu :

Ukupan zbroj (Pi) =	211,04
Srednja vrijednost (m) =	4,22
Standardna devijacija (s) =	0,49
Karakteristična vrijednost (Xk) =	3,24

IZVJEŠTAJO ISPITIVANJE
HRN EN 1534:2010 (EN 1534:2010)

Završetak ispitivanja: 17.10.2017.

KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA

Direktor društva:



Mr.sc. Mladen Komac, dipl. ing.