

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
HRN EN 14342:2013 (EN 14342:2013)

Br: 115-1338-02-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije
i graditeljstva

Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 35 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip	Masivni parket hrasta	Masivne parketne dasčice s utorima i/ili perima	
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda:	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

**HRN EN 14342:2013 - Drvene podne obloge - Značajke, ocjena
sukladnosti i označavanje - Točka 4.8 - Biološka trajnost drva**

Trajnost zdravog drva	1
Prema gljivicama	2-4
Prema crvima	D
Prema termitima	M

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.



1. Zahtjevi ispitivanja

Određivanje biološke trajnosti uzorka drvene podne obloge prema:

HRN EN 14342:2013, točka 4.8

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000091-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda
temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

Uzorkovanje proizvoda izvršeno
temeljem Zapisnika o uzimanju
uzoraka: 035-GS/17

3. Opis jedinice ispitivanja

Parketne daščice izrađene su iz drva hrasta, oblikovane prema HRN EN 13226:2010, površinski uljene.

Slika proizvoda:



Određivanje biološke trajnosti prema zapisu broj: 000091-000-17

Temeljem zahtjeva za određivanje biološke trajnosti drvene podne obloge, utvrđeno je slijedeće:

4. Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge:	Masivne parketne daščice s utorima i perima
Namjena	Polaganje na ravnu suhu podlogu
Način veze sa podlogom	Lijepljenje
Mjesto polaganja / upotrebe:	Suhi natkriveni prostor
Završna površinska obrada	Uljeno
Debljina mm:	20
Vrsta drva:	Hrast
Botanički naziv	Quercus robur/ Quercus petraea
Standardna oznaka	QCXE
Vlaga drva %	-

5. Određivanje biološke trajnosti prema HRN EN 14342:2013, točka 4.8

Osnovnom Normom proizvoda HRN EN 14342:2013, točkom 4.8 i Dodatkom A, određeno je da se parketnim daščicama određuje biološka trajnost u odnosu na razrede opasnosti prema: **HRN EN 335:2013. Trajnost zdravog drva**
Postavom drvene podne obloge u natkriveni suhi prostor određuje se razred opasnosti

1

Određivanje vrste drva

Makroanatomskom analizom utvrđena je vrsta drvog hrasta.
Gustoća drva hrasta prema HRN EN 350:2016, 670-710-760 kg/m³.

Osnovnom Normom proizvoda HRN EN 14342:2013, točkom 4.8 i Dodatkom A, određeno je da se prirodna trajnost drva bez bjeljike prema HRN EN 350:2016 Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva je:

- prema gljivicama
- prema crvima (anobium)
- prema termitima

2-4
D
M

Bjeljika nije trajna bez tretmana zaštitnim sredstvima.

6. Tabela razred biološke trajnosti srčevine je: 2-4/D/M

KRAJ IZVJEŠTAJA

Direktor društva:

Mr. sc. Mladen Komac, dipl. ing.